

Transportbeton - Standardsorten

	Güte Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Sortennummer
für unbewehrte Bauteile	C 8/10	X0	F 1	32	110
	C 8/10	X0	F 1	16	111
	C 8/10	X0	F 3	32	130
	C 8/10	X0	F 3	16	131
	C 12/15	X0	F 1	32	210
	C 12/15	X0	F 1	16	211
	C 12/15	X0	F 3	32	230
	C 12/15	X0	F 3	16	231
	C 16/20 VZ	X0	F 1	32	310
	C 16/20 VZ	X0	F 1	16	311
	C 20/25 VZ	X0	F 1	32	410
	C 20/25	X0	F 1	16	411
	C 20/25 VZ	X0	F 1	16	412
	C 25/30 VZ	X0	F 1	16	513
für bewehrte innenbauteile Überwachungs-klasse 1	C 16/20	XC2	F 3	32	330
	C 16/20	XC2	F 3	16	331
	C 20/25	XC3	F 3	32	430
	C 20/25	XC3	F 3	16	431
	C 20/25	XC3	F 3	8	439
für bewehrte Aussenbauteile wasserundurchlässig Überwachungs-klasse 2	C 25/30	XC4,F1,A1	F 3	32	530
	C 25/30	XC4,F1,A1	F 3	16	531
	C 25/30	XC4,F1,A1	F 3	8	539
	C 25/30	XC4,F4,D3	F 2	32	554
	C 25/30	XC4,F4,D3	F 2	16	555
	C 30/37	XC4,D1,F1,M2,A1	F 3	32	630
	C 30/37	XC4,D1,F1,M2,A1	F 3	16	631
	C 30/37	XF4,D2,F1,A2,M1	F 4	8	639
	C 30/37	XC4,D1,F1,M2,A1	F 3	32	640
	C 30/37	XC4,D1,F1,M2,A1	F 3	16	641
	C 30/37	XC4,D3,F4,A3,M3	F 2	32	644
	C 30/37	XC4,D3,F4,A3,M3	F 2	16	645
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 2	32	664
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 2	16	665
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 3	32	666
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 3	16	667
	C 35/45	XC4,D2,F3,A3,M2	F 2	32	740
	C 35/45	XC4,D2,F3,A3,M2	F 2	16	741
	C 35/45	XS2,D2,A2,F3	F 2	32	750
	C 35/45	XS2,D2,A2,F3	F 2	16	751
C 35/45	XC4,D2,F3,A2,M3	F 2	8	759	

	Güte Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Sortennummer
Industriefußboden	C 25/30	XC4,F1,A1	F 3	32	532
	C 25/30	XC4,F1,A1	F 3	16	533
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 3	32	632
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 3	16	633
leichtverdichtbare Betone	C 20/25	XC3	F 6	16	490
	C 25/30	XC4,F1,A1	F 6	16	590
	C 30/37	XC4,D1,F1,A1,M1	F 6	16	690
Bohrpfahlbeton	C 20/25	XC4,F1,A1	F 5	32	535
	C 20/25	XC4,F1,A1	F 5	16	536
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 4	32	652
	C 30/37	XC4,D2,F3,A2	F 4	16	653
Sondermischungen	Feinkornbeton		F 1	8	211145
	Feinkornbeton		F 1	4	211147
	Feinkornbeton	(500kg Zement)	F 1	4	211148
	Spritzbeton		F 1	8	211150
	Sand Zement		F 3	4	1001
	Kies-Zement		F 1	8	1002
	Einkornbeton		F 1	8-16	666665
	Kanalfüllmasse		F 6	4	666667

Zusatzstoffe / Zusatzmittel:	Fließmittel Stahlfasern Einpresshilfe Verzögerer	pro l pro kg pro m ³ m ³ / Std.
------------------------------	---	--

Konsistenzklasse

Konsistenzbereich	Konsistenzklasse	Ausbreitmaß (mm)
sehr steif		
steif	F 1	
plastisch	F 2	350 - 410
weich	F 3	420 - 480
sehr weich	F 4	490 - 550
fließfähig	F 5	560 - 620
sehr fließfähig	F 6	